Информационен лист за продукта
Flügger Flutex 10

Flügger

Свойства на продукта

Матова, акрилна боя, която осигурява красиво покритие с мек гланц. Продуктът е лесен за нанасяне и пребоядисване и осигурява здрава и миеща се повърхност, която издържа на почистване на място.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : SE/044/002

· Красиви, плоски, наситени и не отразяващи

· Лесно и бързо се прилага

· Голям капацитет за разпръскване - страхотно покритие

Приложение

За вътрешна употреба на стени, например в институции, офиси, общи помещения и коридори.

Нанасяне

Субстратът трябва да е чист, сух и устойчив.

Почистете преди обработката с боя.

Интериорна употреба: Нанесете леко крещящи или абсорбиращи вътрешни основи с проникващ грунд. Външна употреба: Грундирайте с грунд за външна употреба. Ако има някакъв риск от проникване от водни оцветители, водни петна или никотин, намажете с Flugger Internal Stop Primer или Flügger Iso 5.

Нанесете 1-2 слоя с четка за боя, с валяк за боядисване или чрез пръскане.

В зависимост от субстрата, метода на нанасяне и температурата е възможно разреждане с до 10% вода.

Flutex 10 в опаковки от 120 литра

При ниски температури продуктът се сгъстява и става трудно да се изпомпва.

Ето защо е важно продуктът да се съхранява в темперирана среда (приблизително 20 ° C). Избор на накрайник, когато използвате разпръскващо устройство Graco Ultramax 695, 795, 1095 или Mark V: дюза №. 517, 519, алтернативно 521 за големи проекти се препоръчват.

Технически данни

Тип: Акрилна боя
Специфична гравитация: 1,28 кг / литър
Блясък: 10, матов
Твърди вещества: Тегло%: 59 об. %: 44
Скорост на разпространение: 8-10 м² / л, в зависимост от повърхността и метод на приложение
Температура на приложение: Мин. работна температура по време на приложение и сушене / втвърдяване: +5 ° C
Макс. атмосферна влажност 80% относителна влажност
Време за сушене при 20 ° C, 60% относителна влажност: Сух на допир: 1 h
Интервал на възстановяване: 2 h
Напълно излекуван: Няколко дни
Обща емисия: EN16000-9: 2006: <150 µg / m2h след 28 дни
Отговаря на стандарта за емисии IAW. EN 15251
Плътност: Пропускливост на водни пари: Sd = 0,21 m
равен на клас 2, съгласно EN 7783-2
Миене: Клас 1, съгласно EN 13300
Разреждане: 1-ви слой: Вода
Почистване на инструменти и др .: Вода и сапун
Съхранение: хладно, без замръзване и плътно затворено